

# WADY DREWNA

WADY DREWNA		
związane z budową drzew i drewna	spowodowane przez czynniki klimatyczne	inne
<ul style="list-style-type: none"><li>• skręt włókien: włókna nie biegną równolegle do osi pnia</li><li>• sękatość drewna: w sęki trudno wbić gwoździe, wkręcić wkręt, zdarza się, że wypadają</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pęknięcia i wypaczanie się drewna na skutek nierównomiernego ścięcia</li><li>• pęcznienie i kurczenie się drewna pod wpływem wilgoci</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• zmurszenie</li><li>• zagrzybienie</li></ul>